BLINKA

EXPLUS

بلینکا | رنگ نما سیلیکونی





BLINKA

EXPLUS

رنگ نمای ساختمان

آب‌گریز | اکریلیک - سیلیکون | مات

MADE IN TURKEY

اکسپلاس بلینکا

01 / MATERIAL & PERFORMANCE

زیبایی و محافظت؛ در یک پوشش

بلینکا اکسپلاس، رنگ پایه آب و مات با رزین اکریلیک–سیلیکون برای زیباسازی و محافظت از نمای بیرونی ساختمان است. این محصول ساخت ترکیه است و با برند بلینکا برای بازار ایران عرضه می‌شود.

آب‌گریزی سطح و مقاومت در برابر عوامل جوی، نور خورشید و آب؛ عبور بخار رطوبت از زیرکار؛ ظاهر مات و قابلیت رقیق‌سازی با آب. رنگ جایگزین ترمیم ترک فعال، رفع نشتی و اصلاح زیرکار سست نیست.

مشخصات کاربردی

نوع رزین	**امولسیون اکریلیک–سیلیکون**
پایه / ظاهر	**پایه آب / مات**
کشور تولید	**ترکیه**
بسته‌بندی بازار ایران	**۳۰ کیلوگرم**
رقیق‌سازی	**حدود ۲۰٪ حجمی آب**
ابزار اصلی اجرا	**غلطک**
فاصله تا دست دوم (در صورت اجرا)	**حداقل ۱۲ ساعت**
خشک‌شدن سطحی	**حدود ۲ ساعت**
خشک‌شدن کامل	**حدود ۲۴ ساعت**

پوشش یک دست

۲۵۰ مترمربع

حدود؛ برای سطل ۳۰ کیلویی

پوشش دو دست

۱۵۰ مترمربع

حداقل؛ برای سطل ۳۰ کیلویی

فاصله بین دو دست

۱۲ ساعت

حداقل زمان انتظار

دو دست اجرا: حداقل ۵ مترمربع به ازای هر کیلوگرم؛ مصرف تابع جذب و زبری زیرکار است.

یک دست برای رنگ‌آمیزی کفایت می‌کند؛ اجرای دو دست اختیاری است.

02 / APPLICATION SYSTEM

اجرای اصولی؛ نتیجه یکدست

سطوح قابل اجرا

سطوح سیمانی، بتنی، آجری، پلاستر و بتونه سازگار با نمای خارجی. اجرا روی رنگ قدیمی فقط پس از بررسی سلامت، چسبندگی و سازگاری پوشش قبلی انجام شود. سطح باید خشک، تمیز و محکم باشد.

آماده‌سازی سطح

گردوغبار، چربی، شوره، رنگ پوسته‌شده و قسمت‌های سست را حذف کنید. ترک‌ها و عیوب سطحی را با ماده ترمیمی سازگار اصلاح کنید. پس از شست‌وشو یا ترمیم، زیرکار باید کاملا خشک و پایدار باشد.

مطابق مشخصات فنی محصول، برای سیمان و پلاستر تازه حداقل چهار هفته زمان گیرش در نظر گرفته شود؛ گذشت زمان به‌تنهایی جایگزین بررسی خشکی و سلامت سطح نیست.

پرایمر سازگار

در سیستم اجرای پیشنهادی، یک دست پرایمر نمای PRIME-EX با قلم‌مو یا غلطک اجرا می‌شود تا چسبندگی و جذب سطح یکنواخت‌تر شود. پرایمر باید با زیرکار و رنگ نهایی سازگار باشد.

مقدار مصرف، رقیق‌سازی و زمان انتظار پرایمر باید از برگه فنی خود PRIME-EX تعیین شود. پرایمر روی سطح آلوده، مرطوب یا سست جایگزین زیرسازی نیست.

روش اجرا

۱. پس از تکمیل زیرسازی و مرحله پرایمر، رنگ را به‌خوبی یکنواخت کنید. حدود ۲۰٪ حجمی آب به رنگ اضافه کرده و مجددا مخلوط کنید؛ یعنی حدود ۲۰ لیتر آب به ازای هر ۱۰۰ لیتر رنگ.

۲. رنگ را با غلطک به‌صورت یکنواخت اجرا کنید. یک دست برای رنگ‌آمیزی کفایت می‌کند. در صورت انتخاب اجرای دو دست، پوشش سطل ۳۰ کیلوگرمی برای مجموع دو دست حداقل ۱۵۰ مترمربع است.

۳. در صورت اجرای دست دوم، حداقل ۱۲ ساعت فاصله بگذارید و از خشک‌شدن لایه قبلی اطمینان حاصل کنید. در هوای سرد یا مرطوب ممکن است زمان بیشتری لازم باشد.

03 / COLOUR & TECHNICAL NOTES

رنگ؛ جزئی از معماری

101 طوسی روشن

100 سفید پلاتینیوم

105 طوسی تیره

103 کرمی

112 سفید مات

111 استخوانی

199 مشکی مات

115 ماسه‌سنگی

فام‌های نمایش‌داده‌شده تقریبی‌اند؛ انتخاب نهایی با نمونه رنگ انجام شود.

شرایط اجرا و نگهداری

در یخزدگی، بارندگی و رطوبت شدید اجرا نشود. دمای هوا و سطح نباید زیر صفر یا بالاتر از ۳۵ درجه باشد. پوشش تازه از باران و یخزدگی محافظت شود. روی رنگ با مواد پایه حلال پوشش مجدد اعمال نشود. از بچ تولید یکسان استفاده کنید و پیش از شست‌وشو چهار هفته صبر کنید.

عمر انبارداری: ۱۲ ماه در بسته‌بندی بازنشده؛ محیط خشک، دمای ۵ تا ۳۵ درجه و دور از گرما، یخزدگی و نور مستقیم. ابزار بلافاصله با آب تمیز شود.

طبقه‌بندی فنی

براقیت	G3
عبور بخار آب	V1 — TS 7847
انتقال آب	W3 — TS 7847
اندازه ذرات	S1 — TS 7847
پل‌زنی ترک	A0
نفوذپذیری دی‌اکسیدکربن	C0
جامد وزنی	۶۴ ± ۲ درصد

ایمنی

دستکش و محافظ چشم استفاده شود. از تماس با چشم و پوست و بلع جلوگیری کنید. تماس چشمی: شست‌وشو با آب فراوان و مراجعه به پزشک. در بلع، استفراغ القا نشود و کمک پزشکی گرفته شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.